

Auto Supreme Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

Farbechtheit bei Heißbelichtung (72h) Color fastness to light (72h)	gemäß / according to DIN EN ISO 105 B06	> = 4 (Grauskala / Grey scale)
Dauerbiegefestigkeit Flexing endurance	gemäß / according to DIN EN ISO 5402	> 50.000 (Zyklen / Cycles)
Abriebfestigkeit nach Veslic Colour fastness to rubbing	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	
Trocken - Dry 1500 Z	DIN EN ISO 105-A02	> = 4 (Grauskala / Grey scale)
Nass - Wet 400 Z	DIN EN ISO 105-A02	> = 4 (Grauskala / Grey scale)
Abriebfestigkeit mit alkalischem Schweiß Color fastness to alkaline sweat solution	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	
Schweiß - Sweat 80 Z	DIN EN ISO 105-E04	> = 4 (Grauskala / Grey scale)
Haftung der Zurichtung Finish adhesion	gemäß / according to DIN EN ISO 11644	> = 4 (N/cm)
Höchstzugkraft Tensile strength	gemäß / according to DIN EN ISO 3376	> = 130 (N)
Stichausreißkraft Stitch tear resistance	gemäß / according to DIN EN ISO 23910	> = 50 (N)
Weiterreißfestigkeit Tear strength - Single edge tear	gemäß / according to DIN EN ISO 3377-1	> = 20 (N)
Brennverhalten Flammability	FMVSS 302	< 100 (mm/min)
pH Wert pH Value	gemäß / according to DIN EN ISO 4045	> = 3,5

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsnappa, leicht narbenkorrigiert, durchgefärbt, weicher und seidig glatter Griff; Oberflächenveredelung auf Wasserbasis, halbmatte Optik, sehr widerstandsfähig; perfekt geeignet für die Verwendung in Fahrzeuginnenräumen; Rohware aus Europa, gegerbt in Italien; Stärke: 1,1 - 1,3 mm; durchschnittliche Größe einer Haut: 4,5 - 5,0 m²; 14 Farben;

Premium chrome tanned bovine nappa leather, slightly corrected, through dyed with soft and silky smooth touch; water based finish for a semi-matt look, very durable; perfect for usage in car interiors; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 1.1 - 1.3 mm; size of average hide: 4.5 - 5.0 m²; 14 colors;