

Pacifico Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

UV-Beständigkeit, Xenon ARC-Labortest
Color fastness to artificial light xenon arc

gemäß / according to
DIN EN ISO 105 B02

> = 4 (Blauskala / Blue Scale)

Abriebfestigkeit nach Veslic
Color fastness to rubbing

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Trocken - Dry 500Z
Nass - Wet 250 Z

DIN EN ISO 105-A02
DIN EN ISO 105-A02

> = 4
> = 3/4

Abriebfestigkeit gg. alkalischen Schweiß
Color fastness to rubbing with alkaline sweat

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Alkalische Schweißlösung 80 Z
Alkaline sweat solution 80 C

DIN EN ISO 11641 pH 8

> = 3/4

Haftung der Zurichtung
Finish adhesion

gemäß / according to
DIN EN ISO 11644

> = 2 (N/cm)

Reißfestigkeit
Single edge tear

gemäß / according to
DIN EN ISO 3377-1

> = 20 (N)

Biegefestigkeit 50.000 Zyklen
Flexing endurance 50,000 cycles

gemäß / according to
DIN EN ISO 5402

Keine Schäden / No damages

pH Wert
pH Value

gemäß / according to
DIN EN ISO 4045

> = 3,5

Differenzindex
Difference figure

gemäß / according to
DIN EN ISO 4045

< = 0,7

Hochwertiges, chromgegerbtes Rindsleder, durchgefärbt, narbenkorrigiert und geprägt für deutlichere Sichtbarkeit des Narben; weicher Griff und halbmatte Optik durch Finish auf Wasserbasis; ideal geeignet für vielseitige Verwendung im Möbel- und Polsterbereich; Rohware europäischer Herkunft, gegerbt in Italien; Stärke: 1,3 - 1,5 mm; Größe einer durchschnittlichen Haut: 4,8 - 5,0 m²; 48 Farben;

Premium chrome tanned bovine leather, through dyed, corrected and embossed for enhanced grain visibility and feel; soft touch and semi-matt look through water based finish; perfect for use in furniture & upholstery; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 1.3 - 1.5 mm; size of average hide: 4.8 - 5.3 m²; 48 colors;