

Nappa Superior Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

Lichtechtheit unter künstlichem Licht (16.000 kj/m ²) Color fastness to artificial light exposition energy 16,000 kj/m ²	gemäß / according to DIN EN ISO 105 B02 (Met.5)	> = 3/4 (Grey Scale / Blue Scale)
Dauerbiegefestigkeit Flexing endurance	gemäß / according to DIN EN ISO 5402	> 10.000 (Zyklen / Cycles)
Abriebfestigkeit Colour fastness to rubbing	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	> = 3/4 (Grey Scale / Blue Scale) > = 3 (Grey Scale / Blue Scale)
Trocken - Dry 100 Z Nass - Wet 20 Z		
Haftung der Zurichtung Finish adhesion - dry	gemäß / according to DIN EN ISO 11644	> = 2,5 (N/cm)
Ausdehnung & Stärke der Oberfläche Distention and strength of grain	gemäß / according to DIN EN ISO 3379	> = 7 (mm)
Zugkraft Tensile strength	gemäß / according to DIN EN ISO 3376	> = 10 (N/mm ²)
Weiterreißfestigkeit Tear strength - Single edge tear	gemäß / according to DIN EN ISO 3377-2	> = 35 (N)

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsnappa, vollnarbig und gemillt, sehr weicher Griff und glatte Oberfläche mit angenehmem Hautgefühl; perfekt geeignet für die Verwendung für Täschnerie, Bekleidung und Modeartikel; Rohware europäischer Herkunft, gegerbt in Italien; Stärke: 1,1 - 1,3 mm; Durchschnittliche Größe einer halben Haut: 1,9 - 2,3 m²; 90 Farben;

Premium chrome tanned full grain bovine leather, milled, very soft and smooth surface; perfect for use in shoes, clothing and fashion articles; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 1.1 - 1.3 mm; average size of a half hide: 1.9 - 2.3 m²; 90 colors;