


KOLLEKTION ALASKA




KOLLEKTION ALASKA

GANZE LEDERHAUT
RINDSLER GEPRÄGT

1,8 - 2,0 mm dick
4,8 - 5,0 m² groß



8 FARBEN



PERFEKT FÜR
**MÖBEL &
POLSTER**



VERSANDFERTIG
IN 48 STUNDEN



JUST IN TIME
IMMER AB LAGER VERFÜGBAR
DIREKT WELTWEIT LIEFERBAR




WHITE
5001



ICE
5002



RED STAR
5003




BERRY
5004



GLACÉE
5005



BROWN
5006



COFFEE
5007



JET BLACK
5008

Alaska Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerlei



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

Farbechtheit bei künstlichem Licht
mit 16.000 kJ/m²
Color fastness to artificial light - exposition
energy 16,000 kJ/m²

gemäß / according to
DIN EN ISO 105 B02 (MET.5)

> = 5 (Blauskala / Blue scale)

Abriebfestigkeit nach Veslic
Colour fastness to rubbing

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Trocken - Dry 250 Z
Nass - Wet 500 Z

DIN EN ISO 11640:1998
DIN EN ISO 11640:1998

> = 4 (Grauskala / Grey scale)
> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Abriebfestigkeit gg. alkalischen Schweiß
Color fastness to rubbing with alkaline sweat

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Alkalische Schweißlösung 80 Z
Alkaline sweat solution 80 C

ISO 11641 pH 8

> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Weiterreißkraft
Tear strength - single edge tear

gemäß / according to
DIN EN ISO 3377-1

> = 20 (N)

Dauerbiegeverhalten 50.000 Zyklen
Behavior at permanent folding 50,000 cycles

gemäß / according to
DIN EN ISO 5402

Keine Schäden / No damage

Haftung der Zurichtung
Finish adhesion

gemäß / according to
DIN EN ISO 11644

> = 2 (N/cm)

**Brandverhalten ggü. Zigaretteglut &
Streichholzflamme**
Burning behavior to cigarette & match flame

gemäß / according to
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

Bestanden / Pass

Hochwertiges chromgegerbtes, dickes Rindsleder, durchgefärbt, vollnarbig, mit sehr weichem, angenehmem Griff; naturnahe Oberfläche, fein geprägt, Finish mit Anilin und Wachsen, leicht pigmentiert; perfekt geeignet für Möbel und Polsterei; Rohware aus europäischer Herkunft, gegerbt in Italien; Stärke: 1,8 - 2,0 mm; Durchschnittliche Größe einer Haut: 4,8 - 5,0 m²; 8 Farben;

Premium chrome tanned bovine leather with full grain, through dyed; very soft and supple touch; natural surface, finely embossed, finished with aniline, pigments and resins; perfect for usage in furniture and upholstery; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 1.8 - 2.0 mm; size of average hide: 4,8 - 5,0 m²; 8 colors;