

Vintage
Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse
Tests & Results

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Farbechtheit, Xenon ARC-Labortest Color fastness to artificial light Xenon arc | gemäß / according to DIN EN ISO 105 B02 | > = 2/3 (Blauskala / Blue Scale) |
| Dauerbiegefestigkeit Flexing endurance | gemäß / according to DIN EN ISO 5402 | > 50.000 (Zyklen / Cycles) |
| Abriebfestigkeit nach Veslic Colour fastness to and fro rubbing | gemäß / according to DIN EN ISO 11640 | ISO 105 A03 |
| Trocken - Dry 500 Z | | > = 3 |
| Nass - Wet 250 Z | | > = 3 |
| Alkalischer Schweiß Sweat Alkaline Solution ISO 11641 pH 8 | | |
| Schweiß - Sweat 20 Z | | > = 2 |
| Bestimmung des pH-Werts Determination of pH | gemäß / according to DIN EN ISO 4045 | > = 3,5 (pH) |
| Differenzindex (nur für pH < 4) Difference figure (only for pH <4) | | < = 0,7 |
| Weiterreißkraft Tear strength - Single edge tear | gemäß / according to DIN EN ISO 33771 | > = 20 (N) |

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsanilinleder mit natürlicher, unpigmentierter Oberfläche in Antikoptik mit 2-Ton-Effekt; Anilinfassfärbung (durchgefärbt), Behandlung der Oberflächen mit Harzen und Wachsen für Halbglanz-Optik; Geeignet für Möbel, Polstermöbel und Täschnerartikel; Rohware europäischer Herkunft, gegerbt in Italien; Stärke: 0,8 - 1,00 mm, durchschnittliche Hautgröße: 4,8 - 5,0 m²; 12 Farben;

Premium chrome tanned bovine leather, aniline dyed with lightly buffed, non-pigmented natural grain with 2-tone look; surface finished with resins and waxes for semi-gloss appearance; perfect for usage in furniture, upholstery and bags; hides originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 0.8 - 1.0 mm, size of average hide: 4.8 - 5.0 m²; 12 colors;