


KOLLEKTION AUTO SUPREME FAR 25.853






LATTE
1215



CANDY
1230




MALTO
1242


**VERSANDFERTIG
IN 48 STUNDEN**




PANNA
1226




BEIGE
1200




CAPPUCCINO
1223




MOU
1237




BISCOTTO
1225




COCCO NUT
1239





NUTCREAM
1220




COTTO
1211



CORTECCIA
1227



NOCE
1221



ESPRESSO
1240




EBANO
1231


**GROSSES
FARBSPEKTRUM
MIT 30 FARBEN**




ABETE
1232




FERRARI RED
1238




ROSSO ANTICO
1210




ALOE
1218



MANDARIN
1243




MOSTO
1229




KAYAK
1228



TURQUOISE
1233




AVIO
1234




CINDER
1241




ZINC
1235




NOTTE
1208



GRIGIO
1205



TORMALINA
1236



NERO
1207

GANZE LEDERHAUT
RINDSNAPPA

1,0 - 1,2 mm dick
2,0 - 2,4 m² groß

PERFEKT FÜR
**AUTOMOBIL
INTERIEUR**



**FLUGZEUGE &
BOOTE**



JUST IN TIME

IMMER AB
LAGER VERFÜGBAR

DIREKT WELTWEIT
LIEFERBAR

Auto Supreme Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerlei



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

Farbechtheit bei Heißbelichtung (72h)
Color fastness to light (72h)

gemäß / according to
DIN EN ISO 105 B06

> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Dauerbiegefestigkeit
Flexing endurance

gemäß / according to
DIN EN ISO 5402

> 50.000 (Zyklen / Cycles)

Abriebfestigkeit nach Veslic
Colour fastness to rubbing

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Trocken - Dry 1500 Z
Nass - Wet 400 Z

DIN EN ISO 105-A02
DIN EN ISO 105-A02

> = 4 (Grauskala / Grey scale)
> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Abriebfestigkeit mit alkalischem Schweiß
Color fastness to alkaline sweat solution

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Schweiß - Sweat 80 Z

DIN EN ISO 105-E04

> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Haftung der Zurichtung
Finish adhesion

gemäß / according to
DIN EN ISO 11644

> = 4 (N/cm)

Höchstzugkraft
Tensile strength

gemäß / according to
DIN EN ISO 3376

> = 130 (N)

Stichausreißkraft
Stitch tear resistance

gemäß / according to
DIN EN ISO 23910

> = 50 (N)

Weiterreißfestigkeit
Tear strength - Single edge tear

gemäß / according to
DIN EN ISO 3377-1

> = 20 (N)

Brennverhalten
Flammability

FMVSS 302

< 100 (mm/min)

pH Wert
pH Value

gemäß / according to
DIN EN ISO 4045

> = 3,5

Flammbeständigkeit
Flammability resistance

gemäß / according to
FAR 25.853

Bestanden
Pass

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsnappa, leicht narbenkorrigiert, durchgefärbt, weicher und seidig glatter Griff; Oberflächenveredelung auf Wasserbasis, halbmatte Optik, sehr widerstandsfähig; perfekt geeignet für die Verwendung in Fahrzeuginnenräumen sowie Flugzeugen und Booten; Rohware aus Europa, gegerbt in Italien; Stärke: 1,1 - 1,3 mm; durchschnittliche Größe einer Haut: 4,5 - 5,0 m²; 30 Farben;

Premium chrome tanned bovine nappa leather, slightly corrected, through dyed with soft and silky smooth touch; water based finish for a semi-matt look, very durable; perfect for usage in car interiors, boats and airplanes; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 1.1 - 1.3 mm; size of average hide: 4.5 - 5.0 m²; 30 colors;