

## Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>Roll Width</b><br>Breite / Ancho   | <b>140 cm (+/-2%)</b>                            |  |
|  | <b>Roll Length (average)</b><br>Durchschnittliche Rollenlänge<br>Longitud del Rollo (promedio)  | <b>30 / 35 m</b>                                 |  |
|  | <b>Surface Composition</b><br>Obergewebe / Composición Topo   | <b>100% Polyurethane</b>                         |  |
|  | <b>Base Composition</b><br>Untergewebe / Composición Base   | <b>100% Polyester</b>                            |  |
|  | <b>Weight</b><br>Gewicht / Peso   | <b>868 g/lm (+/-2%)</b>                          |  |
|  | <b>Thickness</b><br>Dicke / Espesor   | <b>1,60 mm (+/-2%)</b>                           |  |
|  | <b>Tensile Strength</b><br>Zugfestigkeit / Resistencia a la tracción<br>EN ISO 1421   | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br><b>601 N</b>  | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br><b>745 N</b>  |
|  | <b>Tear Growth Resistance</b><br>Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro<br>EN ISO 4674-1  | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br><b>75,7 N</b> | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br><b>99,9 N</b> |
|  | <b>Seam Slippage Resistance</b><br>Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las costuras<br>EN ISO 13936-2  | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br><b>1,3 mm</b> | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br><b>1,8 mm</b> |
|  | <b>Abrasion test</b><br>Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la abrasión<br>EN ISO 5470-2   | <b>&gt; 250.000</b>                              |  |
|  | <b>Permanent creasing behavior (Bally test)</b><br>Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la flexión<br>DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles | <b>PASS</b>                                      |  |
|  | <b>Colour Fastness to Rubbing</b><br>Reibechtheit / Solidez del color al frote<br>EN ISO 105-X12  | <b>Dry</b><br>Trocken / Seco<br><b>5</b>         | <b>Wet</b><br>Nass / Mojado<br><b>5</b>        |
|  | <b>Colour Fastness to Artificial Light</b><br>Lichtechtheit / Solidez del color a la luz artificial<br>EN ISO 105-B02                             | <b>&gt;= 4</b>                                   |  |

## Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



### Durability performance

Abrasion test: > 250.000 cycles

**Haltbarkeitsleistung / Rendimiento durabilidad**

Abnutzungstest: > 250.000 zyklen / Prueba de abrasión: > 250.000 ciclos



### Resistance to Hydrolysis (8 years)

Hydrolysebeständig (8 Jahre) / Resistencia a la Hidrólisis (8 años)



### High Resistance to Scratch

Hohe Kratzfestigkeit / Alta resistencia a los arañazos



**Fire proof norms / Brandschutznormen / Normas a prueba de fuego**

**BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Tests - PASS**

**EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS**



### Chemical Solvents-Free

Chemische Lösungsmittelfrei

Libre de Solventes Químicos



## Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



DRY



DRYCLEAN



IRON

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabbau kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.