

## Technical Specifications / Technische Spezifikationen

	Roll Width / Breite	140 cm (+/-2%)
	Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge	40 / 50 m
	Surface Composition / Obergewebe Base Composition / Untergewebe	100% Polyester 70% Polyester + 30% Cotton
	Weight / Gewicht	450 g/lm (+/-2%)
	Tensile Strength Zugfestigkeit EN ISO 13934-1	Warp / Kette: 474 N   28,6% Weft / Schuss: 1243 N   24,7%
	Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3	Warp / Kette: 63 N Weft / Schuss: 39 N
	Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit EN ISO 13936-2	Warp / Kette: 1,5 mm Weft / Schuss: 2,0 mm
	Abrasion test Scheuerbeständigkeit EN ISO 12947-1, 2	> 30.000
	Pilling Pillingfestigkeit EN ISO 12945-2	4-5
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit EN ISO 105-X12	Dry / Trocken: 4-5
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit EN ISO 105-X12	Wet / Nass: 4
	Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit EN ISO 105-B02	4

## Applications & Features

### Anwendungsbereiche & Eigenschaften



- Breathable
- Atmungsaktiv



- Resistance to Hydrolysis / Hydrolysebeständig



- Fire proof norms / Brandschutznormen:  
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS  
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



- Respects the environment using the application of new technologies in the production process.
- Respektiert die Umwelt mit der Anwendung der neuen Technologien in den Produktionsprozess.



## Clean and Care recommendations

### Reinigung und Pflege Empfehlungen



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Um Staub zu entfernen den Staubsauger Gebrauchen.
- Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Analysenergebnisse sind nur für die untersuchte Probe bezeichnet.
- Verfärbungen und Farbabweichungen toleriert bei die industrielle standards stellen keine Gründe für beschwerde.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung irgendwelche Produktspezifikationen zu ändern.