

Atmosphäre Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Test & Results

	PRÜFVERFAHRE N TEST METHOD	MAßEINHEIT MEASUREMENT UNIT	GARANTIERT GUARANTEED
BRANDVERHALTEN BEI ZIGARETTENGLUT UND STREICHHOLZFLAMME BURNING BEHAVIOUR TO CIGARETTE AND MATCH FLAME	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006	FIRE RETARDANT	Bestanden
ABRIEBFESTIGKEIT TROCKEN 500 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING DRY 500 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	≥ 4
ABRIEBFESTIGKEIT NASS 150 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING WET 150 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	≥ 4
ABRIEBFESTIGKEIT SCHWEIß 80 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING SWEAT 80 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Grauskala	≥ 4
BIEGEFESTIGKEIT TROCKEN 50.000 ZYKLEN FLEXING ENDURANCE DRY 50.000 CYCLES	UNI EN ISO 5402		NO DAMAGE
REIßFESTIGKEIT HOSE EINKANTENRISS TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR	UNI EN ISO 3377-1	N	≥20
UV-BESTÄNDIGKEIT EXPOSITIONS ENERGIE 16.000 kj/qm COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT EXPOSITION ENERGY 16.000 kj/sm	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blauskala	≥ 4
BRANDVERHALTEN ZIGARETTENGLUT UND STREICHHOLZFLAMME SMOLDER RESISTANCE, CIGARETTE AND MATCH FLAME	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006		Bestanden

Weiterführende Informationen Further information

Europäisches Leder auf Bullenrohware mit natürlicher Narbung. Stärke 0,8 – 1,0 mm.
Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm.
Hochwertiges Leder behandelt mit Pigmenten, speziellen Harzen und einem wachsartigen Griff.
Perleffekt und glänzendes Aussehen.

Bovine of European origin, lightly buffed natural grain.
Thickness 0.8 – 1.0 mm. Average size 4.8 – 5.0 sqm.
Finished with special resins and pigments for a metallic effect.
Leather with a soft, waxy feel and semi-glossy look.