

Kairo
Kollektion



Prüfverfahren & Ergebnisse
Test & Results

	PRÜFVERFAHRE N TEST METHOD	MAßEINHEIT MEASUREMENT UNIT	GARANTIERT GUARANTEED
REIßFESTIGKEIT HOSE EINKANTENRISS TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR	UNI EN ISO 3377-1	N	≥20
ABRIEBFESTIGKEIT TROCKEN 50 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING DRY 50 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	≥ 3
ABRIEBFESTIGKEIT NASS 10 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING WET 10 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	≥ 3
UV-BESTÄNDIGKEIT EXPOSITIONS ENERGIE 16.000 kj/qm COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT EXPOSITION ENERGY 16.000 kj/sm	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blauskala	≥ 2
BRANDVERHALTEN ZIGARETTENGLUT UND STREICHHOLZFLAMME SMOLDER RESISTANCE, CIGARETTE AND MATCH FLAME	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006		Bestanden

Weiterführende Informationen
Further information

Europäisches Rindsleder, Reinanilin Nubuk mit natürlicher Walknarbe. Durchschnittliche Hautgröße 4,9 - 5,4 qm, Stärke 1,2-1,4 mm. Chromgerbung. Fassgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen und Fetten. Velourartige Oberfläche mit Schreibeffect, weicher und samtiger Griff. Kleine Naturmerkmale sind charakteristisch für den Artikel und bezeugen die Natürlichkeit dieses reinen Anilinleders.

Bovine of European origin in Nabuk nishing, natural grain.
Thickness 1.2 – 1.4 mm. The average size of each skin is around 5.0 sqm.
Chrome tannage. Aniline dyed, nished with high quality oils. Suede look, so and velvet touch.
The possible presence of any imperfections testify the authenticity and the natural look of pure aniline leather.