

Nature
Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerlei



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse
Test & Results

	PRÜFVERFAHRE N TEST METHOD	MAßEINHEIT MEASUREMENT UNIT	GARANTIERT GUARANTEED
REIßFESTIGKEIT HOSE EINKANTENRISS TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR	UNI EN ISO 3377-1	N	≥20
ABRIEBFESTIGKEIT TROCKEN 50 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING DRY 50 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	≥ 3
BIEGEFESTIGKEIT TROCKEN 50.000 ZYKLEN FLEXING ENDURANCE DRY 50.000 CYCLES	UNI EN ISO 5402		NO DAMAGE
UV-BESTÄNDIGKEIT EXPOSITIONS ENERGIE 16.000 kj/qm COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT EXPOSITION ENERGY 16.000 kj/sm	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blauskala	≥ 2
BRANDVERHALTEN ZIGARETTENGLUT UND STREICHHOLZFLAMME SMOLDER RESISTANCE, CIGARETTE AND MATCH FLAME	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0- 1 BS EN 1021-1-2:2006		Bestanden

Europäisches Rindsleder auf Bullenrohware, Stärke 1,1 – 1,3 mm.
Chromfrei, organischer und metallfreier Gerbprozess.
Durchschnittliche Hautgröße 4,9 - 5,4 qm. Produziert nach Norm UNI EN 15987. Anilin mit transparenter Optik und leichten Pull-Up-Effekt.
Farbunterschiede warentypisch, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Aniline cowhide, produced by an accurate metal-free organic tanning process, made on bullskins of European origin.

The retannage is done with tannins, the leather is vacuum dried and finished with waxes and anilines.

Thickness is 1.1 – 1.3 mm. Average size is 4.9 - 5.4 sqm.

The article complies with the UNI EN 15987 standard.

The leather conveys uniqueness of character, the round and compact structure lends to highlighting the refinement of a silky hand, enhanced by a transparent look with so pull-up effect.

Being an aniline leather, some little color variation between different hides are acceptable. Keep away from light and heat sources.