

Briciole
Kollektion



Möbel
&
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerei



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse
Test & Results

	PRÜFVERFAHRE N TEST METHOD	MAßEINHEIT MEASUREMENT UNIT	GARANTIERT GUARANTEED
WEITERREIßFESTIGKEIT ZWEIKANTENRISS TEAR STRENGTH DOUBLE EDGE TEAR	UNI EN ISO 3377-2	N	≥60
ZUGFESTIGKEIT TENSILE STRENGTH	UNI EN ISO 3376	N/mm²	≥10
BIEGEFESTIGKEIT TROCKEN 20.000 ZYKLEN FLEXING ENDURANCE DRY 20.000 CYCLES	UNI EN ISO 5402		NO DAMAGE
HAFTFESTIGKEIT DER ZURICHTUNG ADHESION OF FINISH	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥15
ABRIEBFESTIGKEIT TROCKEN 150 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING DRY 150 CYCLES	UNI EN ISO 11640	Grauskala	≥ 4
ABRIEBFESTIGKEIT NASS 100 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING WET 100 CYCLES	UNI EN ISO 11640	Grauskala	≥ 4
BIEGEFESTIGKEIT TROCKEN 50.000 ZYKLEN FLEXING ENDURANCE DRY 50.000 CYCLES	UNI EN ISO 5402		NO DAMAGE
UV-BESTÄNDIGKEIT EXPOSITIONS ENERGIE 16.000 kj/qm COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT EXPOSITION ENERGY 16.000 kj/sm	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blauskala	≥ 3

Weiterführende Informationen
Further information

Europäisches Leder als Croupon.
Stärke 1,2 - 1,4 mm. Durchschnittliche Größe des Croupions ca. 1,5 - 1,8 qm.
Hochwertiges, weiches, chromgegerbtes Leder mit leichtem Zweifarbeffekt.
Pigmentiertes und durchgefärbtes Leder mit hoher Schnittausbringung.

European origin as croupon.
Thickness 1.2 - 1.4 mm. Hide average size is approximately 1.5 - 1.8 sqm
Soft pigmented leather with cross grain, with light bi-color effect and high cutting yield.
Chrome tanning, dyed through, pigmented finishing.